

ООО «Хенкель Рус» Россия, 107045 Москва, Колокольников переулок, 11

Дата / Date

28 апрель 2011 г.

Отдел / Dept.

«Общие промышленные технологии»

Телефон / Phone

+7 495 745 5588

Факс / Fax

+7 495 745 5589

E-Mail / E-mail

Kirill.Kublitsky@ru.henkel.com

**Заключение
по испытаниям в камере соляного тумана в соответствии EN ISO 9227
для ООО «ЮниФенс»**

Объект исследования:

- Металлические образцы (фрагмент забора) в количестве 3-х шт. предоставленные компанией ООО «ЮниФенс».
- Субстрат: оцинкованная сталь.
- Покрытие: порошковая краска фирмы AKZO NOBEL.

Исследования проводились в камере соляного тумана в соответствии EN ISO 9227
Время экспозиции: 1000 часов.


Результаты испытаний

- Предоставленные образцы прошли испытание в камере соляного тумана при экспозиции 1000 часов. Результаты испытаний представлены на фотографиях.

Фотография №1



Фотография №2



ООО «Хенкель Рус»
Адрес:
Россия
107045, Москва,
Колокольников переулок, 11

Юридический адрес:
Россия
107045, Москва,
Колокольников переулок, 11

Phone: +7 (495) 795 05 95
Fax: +7 (495) 795 05 96
www.henkel.ru

Расчетный счет
40702810200702158003
ЗАО КБ «СИТИБАНК»

Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Выводы:

- Проведенные исследования показали удовлетворительный результат на противокоррозионную стойкость всех предоставленных образцов при экспозиции 1000 часов в соляном тумане.
- В локальных местах, в зонах среза, имеются коррозионные очаги только по металлу. Распространение коррозии под ЛКП не наблюдается
- Отслоение ЛКП по всей поверхности образцов не наблюдается
- Дефекты ЛКП в зоне сварки прутков не обнаружены.
- Срок эксплуатации изделий в атмосферных условиях более 10 лет

Ведущий специалист по
подготовке и обработке металлов
ООО «Хенкель Рус»
Отдел общей промышленности


Кублицкий К.В.
